

EPDM -40'C ile +145'C arasında kullanılabilir. Fosfat, ester akışkanlarına, otomotiv fren yağlarına ve buhara karşı direnci iyidir. Bunların yanısıra yağ sızdırmazlığı için uygun bir kauçuk tipi değildir. Yağlı ortamlarda kullanıldığı taktirde malzemede deformasyon ve şişme oluşmaktadır.

EPDM kauçuğun en belirgin özelliği iyi ozon dayanımıdır.

Standart : 70 ShA

ÖLÇÜ

2.0 mm.
2.5 mm.
3.0 mm.
3.5 mm.
4.0 mm.
4.5 mm.
5.0 mm.
5.5 mm.
6.0 mm.
6.5 mm.
7.0 mm.
7.5 mm.
8.0 mm.
8.5 mm.
9.0 mm.
9.5 mm.
10.0 mm.
10.5 mm.
11.0 mm.
11,5 mm.
12,0 mm.

ÖLÇÜ

12,5 mm.
13,0 mm.
13,5 mm.
14,0 mm.
14,5 mm.
15,0 mm.
16,0 mm.
17,0 mm.
18,0 mm.
19,0 mm.
20,0 mm.
21,0 mm.
22,0 mm.
23,0 mm.
24,0 mm.
25,0 mm.
26,0 mm.
27,0 mm.
28,0 mm.
29,0 mm.
30,0 mm.