

Silikon -60 'C ile 200 'C arasında elastikiyetini korur. Dinamik uygulamalarda tavsiye edilmez. Ozon, hava ve yağa karşı direnci iyidir. Oksitlenmiş yağlara, bazı hipoit ve E.P. Tipi yağlara dayanıklılığı azdır.

Bu kauçuk türü doymuş moleküler yapıda olduğu için gıda ve sağlık uygulamalarında en yoğun kullanılan türdür.

Standart : 70 ShA

ÖLÇÜ

2.0 mm.
2.5 mm.
3.0 mm.
3.5 mm.
4.0 mm.
4.5 mm.
5.0 mm.
5.5 mm.
6.0 mm.
6.5 mm.
7.0 mm.
7.5 mm.
8.0 mm.
8.5 mm.
9.0 mm.
9.5 mm.

ÖLÇÜ

10.0 mm.
11.0 mm.
12,0 mm.
13,0 mm.
14,0 mm.
15,0 mm.
16,0 mm.
17,0 mm.
18,0 mm.
19,0 mm.
20,0 mm.